

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТКО.С00407

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а.
Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТКОС001.

ПРОДУКЦИЯ

Рукава резиновые антистатические напорные с нитяным усилением без кольцевой арматуры, торговой марки АЗС-МАРКЕТ Mellinton.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.19.30

ТН ВЭД
4009310000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 10362-2017 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ORIENTFLEX.

Место нахождения (адрес юридического лица): No.298 Zhonghua North Street, Shijiazhuang, Hebei, China.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗС-МАРКЕТ»

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 142207, Московская обл., г. Серпухов, Борисовское шоссе 60А, телефон: +7 (495) 230-57-88, адрес электронной почты: info@azs-market24.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 02/10-23 от 26.10.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "Центр контроля машин и оборудования" Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ12.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.10.2023 ПО 29.10.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Куликов С.С.
инициалы, фамилия

Маркин Д.А.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

Испытательная лаборатория «Центр контроля машин и оборудования»
Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73»
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ12

Адрес: 432008, город Ульяновск, улица Ростовская, дом 12
Телефон: +7 (8422) 24-23-90, адрес электронной почты: info@il73.ru

Результаты испытаний утверждаю:
Руководитель Испытательной лаборатории



/ А.Н. Золотов

Протокол испытаний
№ 02/10-23 от 26.10.2023 года

Заказчик испытаний, адрес места нахождения, телефон, адрес электронной почты *	Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-Маркет» ОГРН (ОГРНИП): 1095043002372 Место нахождения: 142207, Московская обл., г. Серпухов, Борисовское шоссе 60А Телефон: +74952305788 Адрес электронной почты: info@azs-market24.ru
Наименование продукции *	Рукав резиновый антистатический напорный с нитяным усилением без кольцевой арматуры
Номер и дата заявки на проведение испытаний	370020 от 23.10.2023

Методика испытаний	Определяемый показатель
ГОСТ 10362-76	Гидростатическое испытание (испытание на герметичность)
ГОСТ 10362-76	Испытание на разрыв (Прочность рукава при гидравлическом давлении)
ГОСТ 10362-76	Испытание на маслостойкость
ГОСТ 10362-76	Проверка скорости изменения длины под давлением
ГОСТ 10362-76	Температура (морозостойкость)
ГОСТ 10362-76	Толщина стенки
ГОСТ 10362-76	Внешний вид
ГОСТ 10362-76	Электропроводность
ГОСТ 10362-76	Электрическое сопротивление

Адрес места проведения испытаний	432008, г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 12А
Идентификация объекта испытаний	Рукав резиновый антистатический напорный с нитяным усилением без концевой арматуры. Модель: Mellinton LT DN 19*31мм PN 20BAR (-40°/+80°) Antistatik)

* информация представлена Заказчиком

**Испытательная лаборатория «Центр контроля машин и оборудования»
Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73»**

Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ12

Адрес: 432008, город Ульяновск, улица Ростовская, дом 12
Телефон: +7 (8422) 24-23-90, адрес электронной почты: info@il73.ru

Дата проведения испытания	24.10.2023-26.10.2023
Дополнения, отклонения или исключения	Не применялись
Дополнительная информация	Отсутствует

Применяемое оборудование:

Используемые средства измерения:

Наименование СИ, тип (марка)	Заводской номер	Сведения о поверке, калибровке
1	2	3
Прибор комбинированный Testo 622	39525386/0920	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/11-10-2023/285929282 от 11.10.2023, срок действия до 10.10.2024
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	413615	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/02-08-2023/267231186 от 02.08.2023, срок действия до 01.08.2024
Мультиметр Mastech MY64	MDGY074337	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/07-12-2022/206542337 от 07.12.2022, срок действия до 06.12.2023
Измеритель-регулятор температуры ТРМ500-Щ2.5А	47451190434027277	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/20-05-2022/157814935 от 20.05.2022, срок действия до 19.05.2025
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ШЦЦ-I-125	0805356	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/05-06-2023/251910359 от 05.06.2023, срок действия до 04.06.2024
Линейка измерительная металлическая 1000 мм	0022	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/18-09-2023/278935996 от 18.09.2023, срок действия до 17.09.2024
Весы неавтоматического действия GH-252	15111961	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/12-01-2023/214879867, от 12.01.2023 г. действителен до 11.01.2024
Манометр общетехнический показывающий ТМ-510Р.00 (0-10,0 МПа)	02064052	Свидетельство о поверке №С-ВЯЫ/18-05-2023/248659456 от 18.05.2023, срок действия до 17.05.2024
Осциллограф цифровой запоминающий №53946-13 АКИП-4122/1V	1548671	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/16-11-2022/202063095 от 16.11.2022, срок действия до 15.11.2023
Мегомметр ЦС0202-2	27733	Свидетельство о поверке №С-ВЬ/23-12-2022/210960754 от 23.12.2022, срок действия до 22.12.2023

Используемое испытательное оборудование:

Наименование ИО, тип (марка)	Заводской номер	Сведения об аттестации
Стабилизатор напряжения, АСН-30000/3-ЭМ	HL160/1805/01626	Аттестат №031/09-22 от 28.09.2022 срок действия до 27.09.2024
Промышленный сушильный шкаф ПРО ШС 35/300-250 Стандарт	502258037	Аттестат №049/09-23 от 27.09.2023, срок действия до 26.09.2024
Морозильная камера haier deer freezer, DW-60W138	BE034 2EAW0 OQEL2 50007	Аттестат №033/08-23 от 08.08.2023, срок действия до 07.08.2024

Результаты испытаний:

Методика испытаний	Определяемый показатель	Результат
ГОСТ 10362-76	Гидростатическое испытание (испытание на герметичность)	Испытательное давление по п.4.1.2 (не менее 2х кратного рабочего давления): 4 МПа (40 бар) Разрывы, просачивание воды в виде росы и местные вздутия: отсутствует Герметичность: обеспечивается
ГОСТ 10362-76	Испытание на разрыв (Прочность рукава при гидравлическом давлении)	Минимальное давление разрыва по п.4.1.3 (не менее 3х кратного рабочего давления): 6,0 МПа (60 бар) Испытательное давление разрыва: 6,5 МПа (65 бар) без

Протокол испытаний № 02/10-23 от 26.10.2023 года

Лист 2 из 3

Испытательная лаборатория «Центр контроля машин и оборудования»
Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73»
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ12

Адрес: 432008, город Ульяновск, улица Ростовская, дом 12
Телефон: +7 (8422) 24-23-90, адрес электронной почты: info@il73.ru

Методика испытаний	Определяемый показатель	Результат
		разрыва Прочность рукава при гидравлическом давлении: обеспечивается
ГОСТ 10362-76	Испытание на маслостойкость	Изменение массы образца после выдержки в масле СЖР-3: плюс 0,19 % Маслостойкость образца: обеспечивается
ГОСТ 10362-76	Проверка скорости изменения длины под давлением	Нормируемое значение скорости изменения длины под давлением: 0-5 % Изменение длины образца под давлением 0,5 МПа: 0,20% Изменение длины образца под давлением 1,0 МПа: 0,42% Изменение длины образца под давлением 1,5 МПа: 0,63% Изменение длины образца под давлением 2,0 МПа: 1,26% Изменение длины образца под давлением 2,5 МПа: 2,09% Изменение длины образца под давлением 3,0 МПа: 3,14%
ГОСТ 10362-76	Температура (морозостойкость)	Температура охлаждения образца: минус 50 °С Время выдержки образца в камере: не менее 4ч Трещины на внутренней и наружной поверхности образца после охлаждения и изгиба: отсутствуют Морозостойкость: обеспечивается
ГОСТ 10362-76	Толщина стенки	Максимальная толщина стенки: 6,32 мм Минимальная толщина стенки: 5,79 мм Разнотолщинность стенок рукава: 6,32 - 5,79= 0,53 мм Допустимая Разнотолщинность стенок рукава по п.3.7, таблица 5: 1,0 мм Толщина стенки: обеспечивается
ГОСТ 10362-76	Внешний вид	Складки, пористости, пузыри и трещин на поверхности внутреннего резинового слоя рукава. Отсутствует Пузыри, оголенные участки нитяного каркаса, отслоений на поверхности наружного резинового слоя рукава: Отсутствует Внешний вид: обеспечивается
ГОСТ 10362-76	Электропроводность	Менее 1 Ом
ГОСТ 10362-76	Электрическое сопротивление	10 ⁶ Ом
Заключение: Рукав резиновый антистатический напорный с нитяным усилением без концевой арматуры. Модель: Mellinton LT DN 19*31мм PN 20BAR (-40°/+80°) Antistatik) соответствует требованиям ГОСТ 10362-76 по представленным показателям.		

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной Заказчиком
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73»

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ